

## PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2

### Brandschutzdecklack

#### Beschreibung

Dekorativer Schutzlack in verschiedenen RAL-Farbtönen.  
Vergilbungsstabil, schnelltrocknend und scheuerbeständig.

#### Einsatzbereiche

- Zum Überstreichen und zum Schutz vor mechanischer Belastung von Brandschutzbeschichtungen.
- als Decklack für PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2 Stahlbeschichtung und für PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 für die Beschichtung von Beton im trockenen Innenbereich



#### Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2	
Verpackung	Eimer
Gebindegröße	12,5 kg
Artikelnummer	
	01153101

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

☎ +49 6071-3900-60

✉ [bestellung@bio-brandschutz.de](mailto:bestellung@bio-brandschutz.de)

## PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2

### Technische Daten

Einsatzbereich	Trockener Innenbereich		
Farbe	Weiß , und weitere RAL-Farbtöne		
Glanzgrad	Seidenglänzend		
Viskosität (+20 °C) [mPas]	2.500 - 4.500 mPas		
Flüchtige Bestandteile (VOC)	< 140 g/l		
Verbrauch	150 g/m <sup>2</sup> Nassauftrag ergibt ca. 60 µm Trockenschichtdicke.		
Verarbeitungstemperatur	min. + 5 °C		
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor der Verarbeitung das Produkt gut aufrühren.</li> <li>• Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und Altanstrichen sein.</li> <li>• Die Applikation kann durch Streichen, Rollen oder Airlesslackierung erfolgen.</li> <li>• Verarbeitung im Spritzverfahren (Airless (Düsenbohrung &gt; 0,013-0,017 Zoll = 0,33-0,43 mm) oder Druckluft (Düsenbohrung ≥ 1,5-2,0 mm)).</li> <li>• Mit dem Auftrag von PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2 auf PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2, bzw. PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 darf frühestens nach fünf Tagen begonnen werden.</li> </ul>		
Trocknungszeit	Staubtrocken:	min. 1 Stunden	bei +23 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 65 % ± 3 %
	Überstreichbar mit sich selbst:	min. 6 Stunden	
	Durchgetrocknet:	min. 4 Tage	
Lagerung	Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern (+5 °C – +25 °C). Mindestens 18 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde mit der Option auf Verlängerung.		
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.		

## Anwendungen

### Beschichtung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
CE	ETA-17/0394	Schutz vor mechanischer Belastung von Brandschutzbeschichtungen	
DIN	Z-19.51-2257	Schutz vor mechanischer Belastung von Brandschutzbeschichtungen	
GOST DBN / DSTU	nach Anfrage	PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2 Feuerschutzlack für den Schutz von Stahlkonstruktionen	R15 bis R120 (nach Länder-Prüfnormen)